





检测报告

TEST REPORT



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.





注 意 事 项

1. 报告无加盖检验单位“检验检测专用章”无效。
2. 复印报告未重新加盖检验单位“检验检测专用章”无效。
3. 报告无批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不再受理。
6. 检测结果仅对来样负责。

NOTE

1. This test reports is invalid without the special stamp of the test body.
2. Any replication of test report is invalid without the special stamp of the test body.
3. This report is considered invalid without signature of approver.
4. This report is invalid if altered.
5. Should you have any objection concerning this report, please contact us within 15days from the reception date of this report.
6. This report sets forth our findings solely with respect to the test sample identified herein.



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

防伪码: 489C

防伪查询网址:

<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



No: 2211Z0359

第1页共 5页

委托单位	惠州市福岛服装有限公司 地址/电话: 惠州市惠城区水口青边村晟豪国际制造园 2 栋 6 楼		检验类别	委托检验		
生产单位	石狮市泰富纺织贸易有限公司		商标	-----		
客户认定信息	德邦 2023 短袖 POLO 衫面料 颜色: 蓝黄, 样品数量: 前幅后幅各两块 材料成分: 100%聚酯纤维 安全技术类别: A 类, 样品状态: 正常					
收样日期	2022-11-17	检验检测日期	2022-11-17 ~ 2022-11-18		报告签发日期	2022-11-18
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(A 类) 客户要求					
综合检测结论	-----					
检验结果	检验结果详见下页					
						
备注	1.报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。 2.本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 3.本实验室对客户所提供相关信息的真实性无法全部核实,不承担由此引起的相应责任。					

批准: 杨梅(教授级高级工程师)

杨梅

总部地址: 广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-32068334 61302688 Fax: 020-32053910

昌岗路工作站地址: 广州市昌岗东路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2211Z0359

第2页共 5页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量(后幅)	GB/T 29862-2013	符合
2	线密度(后幅)	-----	-----
3	平方米干燥重量(后幅)	-----	-----
4	耐皂洗色牢度(后幅)	客户要求	符合
5	耐摩擦色牢度(后幅)	客户要求	符合
6	耐汗渍色牢度(后幅)	客户要求	符合
7	耐水色牢度(后幅)	客户要求	符合
8	耐光色牢度(后幅)	客户要求	符合
9	耐皂洗色牢度(前幅 logo 印花)	客户要求	符合
10	耐摩擦色牢度(前幅 logo 印花)	客户要求	符合
11	起毛起球(后幅)	客户要求	符合
12	甲醛含量(后幅)	GB 18401-2010	符合
13	pH 值(后幅)	GB 18401-2010	符合
14	可分解致癌芳香胺染料(后幅)	GB 18401-2010	符合

备注: -----,不判定

批准: 杨梅 (教授级高级工程师)

杨梅





检测报告

TEST REPORT



No:2211Z0359

第3页共 5页

客户要求

实测值

单项判定

1 纤维含量(后幅)(%) FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007 符合

聚酯纤维: 100

聚酯纤维: 100

2 线密度(后幅) 参照 GB/T 29256.5-2012 A 法

---- 蓝色纱: 10.0tex (90.0D)

白色纱: 10.0tex (90.0D)

3 平方米干燥重量(后幅)(g/m²) FZ/T 70010-2006

---- 172.8

4 耐皂洗色牢度(后幅)(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】

符合

变色		≥4	4-5
沾色	棉	≥4	4-5
	聚酯纤维	≥4	4-5

5 耐摩擦色牢度(后幅)(级) GB/T 3920-2008

符合

干摩		≥4	4-5
湿摩		≥2-3	4-5

6 耐汗渍色牢度(后幅)(级) GB/T 3922-2013

符合

变色(酸)		≥4	4-5
沾色(酸)	棉	≥4	4-5
	聚酯纤维	≥4	4-5
变色(碱)		≥4	4-5
沾色(碱)	棉	≥4	4-5
	聚酯纤维	≥4	4-5





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2211Z0359

第4页共 5页

	客户要求	实测值	单项判定
7 耐水色牢度(后幅)(级) GB/T 5713-2013			符合
变色	≥4	4-5	
沾色 棉	≥4	4-5	
聚酯纤维	≥4	4-5	
8 耐光色牢度(后幅)(级) GB/T 8427-2008 【方法 3】			符合
	≥3-4	>4	
9 耐皂洗色牢度(前幅 logo 印花)(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】			符合
变色	≥3	4-5	
沾色 棉	≥3	4-5	
聚酯纤维	≥3	4-5	
10 耐摩擦色牢度(前幅 logo 印花)(级) GB/T 3920-2008			符合
干摩	≥3-4	4-5	
湿摩	≥2-3	4-5	
11 起毛起球(后幅)(级) GB/T 4802.3-2008 【翻转次数: 14400r】			符合
	≥3-4	4	
12 甲醛含量(后幅)(mg/kg) GB/T 2912.1-2009			符合
	A 类 ≤20	未检出	
未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(20mg/kg)。			
13 pH 值(后幅) GB/T 7573-2009 【萃取液: 0.1mol/L KCl 溶液, 萃取液温度: 26℃】			符合
	A 类 4.0~7.5	6.5	
14 可分解致癌芳香胺染料(后幅)(mg/kg) GB/T 17592-2011			符合
	禁用	未检出(详见附件)	
未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2211Z0359

第5页共 5页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定
● 可分解致癌芳香胺染料 -GB/T 17592-2011				
化学文摘编号	致癌芳香胺名称			
92-87-5	联苯胺	未检出	≤ 20	符合
92-67-1	4-氨基联苯	未检出		
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出		
91-59-8	2-萘胺	未检出		
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出		
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出		
106-47-8	对氯苯胺	未检出		
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出		
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出		
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出		
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出		
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出		
101-14-4	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	未检出		
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出		
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出		
95-53-4	邻甲苯胺	未检出		
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出		
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出		
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出		
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出		
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出		
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出		
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			



*****报告结束*****



广东广纺检测技术股份有限公司

简介

广东广纺检测技术股份有限公司（简称：广纺检测）是一家集检测、咨询、培训为一体的综合性第三方检测机构，下设纺织品检验中心、广州市无纺布产品质量检验中心、土工材料检验中心、鞋类及箱包检验中心，在纤维、纱线、面料、服装、服饰、箱包及鞋类、皮革制品、土工合成材料等领域为企业 provide 一站式服务。

广纺检测现已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可及广东省的计量认证（CMA），并通过与亚太及国际实验室认可合作组织（APLAC及ILAC）的互认，实现了与美、日、德、英、澳等国家和地区实验室认可组织的国际互认。目前，检测标准涉及标准GB（国标）、FZ（纺织）、QB（轻工）、ISO（国际）、DIN（德标）、JIS（日标）、AATCC（美标）、ASTM（美标）、JT（交通）、SL（水利）、JC（建材）、CJ（城建）等标准。

广纺检测拥有先进的检测设备、配置一流的检测环境，且拥有众多中高级职称的专业技术人员，技术实力雄厚，质量管理体系完善，检测数据科学、准确、公正、权威，可为客户贸易出证、产品质量评价、成果鉴定、质量仲裁等提供法律效力的公正数据。

测试中心地址：广州市黄埔区科学城科研路16号

电话：020-32068334

客户服务地址：广州市海珠区昌岗东路271号

电话：020-84019916

邮编：510663

传真：020-32053910

邮编：510260

传真：020-84018122

Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.

Brief Introduction

Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd. is a comprehensive third-party testing institute, with the services including testing, consultation, training etc. It possesses Textiles Testing Center, Nonwovens Quality Testing Center, Geo-products Testing Center, Footwear & Bags Testing Center, which is mainly to provide one-stop service for domestic and international enterprises, especially in the fields of fibers, yarns, fabrics, apparels, accessories, bags and cases, leatherware, shoes, geo-synthetics etc.

We have obtained the approval of China National Accreditation Committee for Conformity Assessment (CNAS) and China Metrology Accreditation (CMA) of Guangdong province. It has also achieved international recognition by Accreditation Committee for Laboratories of the United States, Japan, Germany, Britain, Australia and other regions via Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) and International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). At present, our testing standards involve GB, FZ, QB, ISO, DIN, JIS, AATCC, ASTM, JT, SL, JC, CJ etc.

We have advanced testing equipment, modern testing laboratory, numbers of knowledgeable and experienced engineers and technicians and sound quality management system. We provide accurate, fair and authoritative testing results for domestic and international trade, product quality assessment, sci-tech achievements appraisal and quality arbitration etc.

Test Center Department:

Address: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China.

Post No.:510663

Telephone: 020-32068334

Fax No.: 020-32053910

Clients Service Department:

Address:No.271,Changgangdong Road ,Guangzhou ,China.

Post No.:501260

Telephone: 020-84019916

Fax No.: 020-84018122