



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

防伪查询网址：

<http://report.gzfts.com:821/Login.aspx>



No:2208F0577

第1页共6页

委托单位	惠州市蔚途防护科技有限公司 地址/电话：惠州市惠城区水口青边村晟豪国际制造园2栋6楼			检验类别	委托检验	
生产单位	-----			商标	-----	
客户认定信息	德邦夹克成衣 颜色：宝蓝/湖蓝/黄色，样品数量：肆件 材料成分：面料：100%锦纶 样品状态：正常					
收样日期	2022-08-08	检验检测日期	2022-08-08 ~ 2022-08-10		报告签发日期	2022-08-11
检测及判定依据	FZ/T81007-2012 单、夹服装(一等品) 客户要求					
综合检测结论	-----					
检验结果	检验结果详见下页					
						
备注	1. 报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。 2. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 3. 本实验室对客户所提供相关信息的真实性无法全部核实，不承担由此引起的相应责任。					

批准： 孙岳珍(高级工程师)

总部地址：广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-3206833461302688 Fax: 020-32053910

昌岗路工作站地址：广州市昌岗东路271号
Add: No.271, ChangGang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122



检测报告

TEST REPORT



No: 2208F0577

第2页共6页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	耐皂洗色牢度(印花部位)	客户要求	符合
2	耐干摩擦色牢度(印花部位)	客户要求	符合
3	耐湿摩擦色牢度(印花部位)	客户要求	符合
4	脱缝程度	客户要求	符合
5	接缝强力	客户要求	符合
6	水洗尺寸变化率(1件)	客户要求	符合
7	水洗后外观	FZ/T 81007-2012	符合
8	外观质量	客户要求	符合

备注: -----, 不判定

批准: 孙岳珍 (高级工程师)

孙岳珍





检测报告

TEST REPORT



No: 2208F0577

第 3 页共 6 页

	客户要求	实测值	单项判定
1	耐皂洗色牢度(印花部位)(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】		符合
	变色	≥3	4
	沾色	≥3	4-5
	棉	≥3	4-5
	锦纶	≥3	4-5
2	耐干摩擦色牢度(印花部位)(级) GB/T 3920-2008		符合
	经向	≥3	4
	纬向	≥3	4
3	耐湿摩擦色牢度(印花部位)(级) GB/T 3920-2008		符合
	经向	≥2	4-5
	纬向	≥2	4-5
4	脱缝程度(cm) FZ/T 20019-2006 【负荷: 100N】		符合
	袖缝	≤0.5	0.25
	摆缝	≤0.5	0.25
	送检样品单位面积约为 138g/m²。		
5	接缝强力(N) GB/T 3923.1-2013		符合
	≥100	390	
	断裂类型: 缝绉线断裂。		
6	水洗尺寸变化率 (1 件) (%) GB/T 8628-2013, GB/T 8629-2017, GB/T 8630-2013 【4N, 40℃, 悬挂晾干】		符合
	胸围	-2.5~+1.5	-0.9
	衣长	-2.5~+1.5	-1.4
	领大	-----	-0.4
	以负号 (-) 表示尺寸减少 (收缩), 以正号 (+) 表示尺寸增大 (伸长)。		





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No: 2208F0577

第 4 页共 6 页

	客户要求	实测值	单项判定
7	水洗后外观 GB/T 8630-2013 【4N, 40℃, 悬挂晾干】		符合
接缝外观	≥3		4
粘合部位	不允许脱胶、起泡	样品经过 1 次洗涤后, 粘合部位未出现脱胶和起泡现象。	
其他外观	不允许出现破损、脱落、锈蚀、变形、明显扭曲和变色, 缝口不允许脱散 (FZ/T 81007-2012 一等品)	样品经过 1 次洗涤后, 无破损, 无脱落, 无锈蚀, 无变形, 无明显扭曲, 无明显变色, 无缝口脱散等现象。	
8	外观质量 (3 件) 参照 FZ/T 81007-2012 条款 4.3		符合
	详见附页	详见附页	





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2208F0577

第 5 页共 6 页

规格	●检测项目:外观质量 —参照 FZ/T 81007-2012 条款 4.3							单件 评定
	号型规格	经纬 纱向	色差	疵点	缝制	规格允许 偏差	整烫	
1 [#] (175/92A)	+	+	+	+	+	+	+	符合
2 [#] (175/92A)	+	+	+	+	+	+	+	符合
3 [#] (175/92A)	+	+	+	+	+	+	+	符合



备注	符号说明: “+”表示符合, “×”表示不符合, “○”表示轻缺陷, “□”表示重缺陷, “△”表示严重缺陷.
----	--



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



检测报告

TEST REPORT



No: 2208F0577

第 6 页 共 6 页

样品照片



*****报告结束*****

