



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

防伪码: SSHW
防伪查询网址:
<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



第 1 页共 9 页



No:2309Z0352

检验类别	委托检验				
客户认定信息	委托单位: 惠州市蔚途防护科技有限公司				
	地址/电话: 惠州市惠城区水口青边村晟豪国际智造园 2 栋 6 楼				
	生产单位: -----				
	样品名称: 德邦夹克成衣 颜色: 宝蓝/湖蓝/黄色, 样品数量: 肆件 材料成分: 面料: 100%锦纶 产品等级: 一等品, 安全技术类别: B 类, 样品状态: 正常				
收样日期	2023-09-26	检验检测日期	2023-09-26 ~ 2023-09-28	报告签发日期	2023-09-28
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 FZ/T 81007-2022 单、夹服装(一等品) GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B 类) 客户要求				
综合检测结论	-----				
检验结果	检验结果详见下页。				
					



检测报告

TEST REPORT



No:2309Z0352

第 2 页共 9 页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量(大身湖蓝部位)	GB/T 29862-2013	符合
2	单位面积质量(大身湖蓝部位)	客户要求	符合
3	线密度(大身湖蓝部位)	客户要求	符合
4	耐皂洗色牢度(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
5	耐干摩擦色牢度(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
6	耐湿摩擦色牢度(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
7	耐汗渍色牢度(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
8	耐水色牢度(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
9	耐光色牢度(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
10	耐皂洗色牢度(前胸口印花部位)	FZ/T 81007-2022	符合
11	耐干摩擦色牢度(前胸口印花部位)	FZ/T 81007-2022	符合
12	耐湿摩擦色牢度(前胸口印花部位)	FZ/T 81007-2022	符合
13	耐皂洗色牢度(后背印花部位)	FZ/T 81007-2022	符合
14	耐干摩擦色牢度(后背印花部位)	FZ/T 81007-2022	符合
15	耐湿摩擦色牢度(后背印花部位)	FZ/T 81007-2022	符合
16	水洗尺寸变化率(1 件)	FZ/T 81007-2022	符合
17	起球(大身湖蓝部位)	FZ/T 81007-2022	符合
18	接缝强力(1 件)	客户要求	符合
19	脱缝程度(1 件)	客户要求	符合
20	甲醛含量(大身湖蓝部位)	GB 18401-2010	符合
21	pH 值(大身湖蓝部位)	GB 18401-2010	符合
22	可分解致癌芳香胺染料(大身湖蓝部位)	GB 18401-2010	符合
23	外观质量(1 件)	FZ/T 81007-2022	符合 等品

备注: -----,不判定

批准: 孙岳珍 (高级工程师)

孙岳珍





检测报告


TEST REPORT



No:2309Z0352

第 3 页共 9 页

	一等品标准值及允差	实测值	单项判定
1 纤维含量(大身湖蓝部位)(%) FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007			符合
	锦纶: 100	锦纶: 100	
2 单位面积质量(大身湖蓝部位)(g/m ²) GB/T 4669-2008			符合
	142(±5%) (客户要求)	137	
3 线密度(大身湖蓝部位) GB/T 29256.5-2012 A 法			符合
经纱	68.4D(±5%)	70.2D(7.8tex)	
纬纱	154.8D(±5%) (客户要求)	162.0D(18.0tex)	
4 耐皂洗色牢度(大身湖蓝部位)(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色 棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
5 耐干摩擦色牢度(大身湖蓝部位)(级) GB/T 3920-2008			符合
经向	≥3-4	4-5	
纬向	≥3-4	4-5	
6 耐湿摩擦色牢度(大身湖蓝部位)(级) GB/T 3920-2008			符合
经向	≥3	4-5	
纬向	≥3	4-5	
7 耐汗渍色牢度(大身湖蓝部位)(级) GB/T 3922-2013			符合
变色(酸)	≥3-4	4-5	
沾色(酸) 棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
变色(碱)	≥3-4	4-5	
沾色(碱) 棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	





检测报告


TEST REPORT



No.2309Z0352

第 4 页共 9 页

	一等品标准值及允差	实测值	单项判定
8 耐水色牢度(大身湖蓝部位)(级) GB/T 5713-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色	≥3-4	4-5	
9 耐光色牢度(大身湖蓝部位)(级) GB/T 8427-2019 【方法 3, 晒 4 级蓝色羊毛标样】			符合
	深色≥4	>4	
10 耐皂洗色牢度(前胸口印花部位)(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色 棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
11 耐干摩擦色牢度(前胸口印花部位)(级) GB/T 3920-2008			符合
经向	≥3-4	4-5	
纬向	≥3-4	4-5	
12 耐湿摩擦色牢度(前胸口印花部位)(级) GB/T 3920-2008			符合
经向	≥3	4-5	
纬向	≥3	4-5	
13 耐皂洗色牢度(后背印花部位)(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色 棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	





检测报告

TEST REPORT



No.2309Z0352

第 5 页共 9 页

	一等品标准值及允差	实测值	单项判定
14 耐干摩擦色牢度(后背印花部位)(级) GB/T 3920-2008			符合
经向	≥3-4	4-5	
纬向	≥3-4	4-5	
15 耐湿摩擦色牢度(后背印花部位)(级) GB/T 3920-2008			符合
经向	≥3	4-5	
纬向	≥3	4-5	
16 水洗尺寸变化率(1 件)(%) GB/T 8628-2013,GB/T 8629-2017,GB/T 8630-2013 【4N, 40℃, 悬挂晾干】			符合
胸围	≥-2.0	-0.9	
衣长	≥-2.5	-0.8	
以负号(－)表示尺寸减少(收缩),以正号(＋)表示尺寸增大(伸长)。			
17 起球(大身湖蓝部位)(级) GB/T 4802.1-2008 【压力 490cN, 起毛次数: 10 次, 起球次数: 50 次】			符合
	≥3-4	4	
18 接缝强力(1 件) (N) GB/T 3923.1-2013			符合
摆缝	≥100 (客户要求)	337	
断裂类型: 缝线断裂。			
19 脱缝程度(1 件) (cm) FZ/T 20019-2006 【负荷: 80N】			符合
袖窿缝	≤0.5	0.3	
摆缝	≤0.5 (客户要求)	0.3	





检测报告

TEST REPORT



No:2309Z0352

第 6 页共 9 页

	一等品标准值及允差	实测值	单项判定
20	甲醛含量(大身湖蓝部位)(mg/kg) GB/T 2912.1-2009		符合
	B 类≤75	未检出	
未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(20mg/kg)。			
21	pH 值(大身湖蓝部位) GB/T 7573-2009【萃取液: 0.1mol/L KCl 溶液, 萃取液温度: 26℃】		符合
	B 类 4.0~8.5	6.3	
22	可分解致癌芳香胺染料(大身湖蓝部位)(mg/kg) GB/T 17592-2011		符合
	禁用	未检出(详见附页)	
未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			
23	外观质量(1 件) FZ/T 81007-2022 条款 5.3		符合一等品
	详见附页	详见附页	





检测报告

TEST REPORT




No:2309Z0352

第 7 页共 9 页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定
● 可分解致癌芳香胺染料 -GB/T 17592-2011				
化学文摘编号	致癌芳香胺名称			
92-87-5	联苯胺	未检出	≤20	符合
92-67-1	4-氨基联苯	未检出		
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出		
91-59-8	2-萘胺	未检出		
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出		
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出		
106-47-8	对氯苯胺	未检出		
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出		
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出		
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出		
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出		
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出		
101-14-4	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	未检出		
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出		
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出		
95-53-4	邻甲苯胺	未检出		
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出		
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出		
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出		
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出		
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出		
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出		
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限 (5mg/kg)。			







检测报告
TEST REPORT



No:2309Z0352

第 8 页共 9 页

规格	●检测项目:外观质量 —FZ/T 81007-2022 条款 5.3								单件 评定
	号型 规格	原辅料	经纬 纱向	色差	疵点	缝制	规格允许 偏差	整烫	
1#	+	+	+	+	+	+	+	+	符合 一等品
检验检测专用章									
备注	符号说明：“+”表示符合，“×”表示不符合，“○”表示轻缺陷，“□”表示重缺陷，“△”表示严重缺陷。								



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2309Z0352

第 9 页共 9 页

样品照片



*****报告结束*****