



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

防伪码: W1QY
防伪查询网址:
<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



No:2606Z0265

第 1 页共 6 页

检验类别	委托检验				
客户认定信息	委托单位: 上海点积贸易有限公司			商标:	
	地址/电话: -----				
	生产单位: 惠州市蔚途防护科技有限公司				
	样品名称: 70D 尼龙四面弹梭织面料 颜色: 橘 红 , 样品数量: 150cm×幅宽 材料成分: 90%尼龙 10%氨纶 产品等级: 合格品, 安全技术类别: GB 18401 B 类, 样品状态: 正常				
收样日期	2026-05-26	检验检测日期	2026-05-28 ~ 2026-06-03	报告签发日期	2026-06-04
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识客户要求 FZ/T 81007-2022 单、夹服装(合格品) GB/T 21295-2024 服装理化性能的技术要求 GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B 类)				
综合检测结论	-----				
检验结果	检验结果详见下页。				
 检验单位盖章					
备注	本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)。				
报告免责声明	1.报告书未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 2.对委托送检结果有异议的,应于报告书送达之日起十五日内提出 3.检测结果仅对所检样品有效。 4.客户提供的信息(包括样品信息),本机构不对其真实性负责。				

批准: 陈晓光 (高级工程师)

陈晓光



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2502Z0068

第2页共6页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量	GB/T 29862-2013	符合
2	单位面积质量		-----
3	耐皂洗色牢度	FZ/T 81007-2022	符合
4	耐干摩擦色牢度	FZ/T 81007-2022	符合
5	耐湿摩擦色牢度	FZ/T 81007-2022	符合
6	水洗尺寸变化率	FZ/T 81007-2022	符合
7	沾水等级(洗前)	GB/T 21295-2024	符合
8	防紫外线性能	GB/T 18830-2009	可称为“防紫外线产品”
9	甲醛含量	GB 18401-2010	符合
10	pH 值	GB 18401-2010	符合
11	异味	GB 18401-2010	符合
12	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010	符合

备注：-----,不判定

批准：陈晓光（高级工程师）

陈晓光





检测报告

TEST REPORT



No:2502Z0068

第3页共6页

	合格品标准值及允差	实测值	单项判定
1	纤维含量(%) FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007, GB/T 38015-2019		符合
	尼龙: 90±5 氨纶: 10±3	锦纶: 87.2 氨纶: 12.8	
纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。			
2	单位面积质量(g/m ²) GB/T 4669-2008 【方法5】		-----
	----	160	
3	耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008 【方法A(1), 40℃】		符合
	变色	≥3	4
	沾色	≥3	4
	棉	≥3	4
	锦纶	≥3	3-4
4	耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008		符合
	经向	≥3	4-5
	纬向	≥3	4-5
5	耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008		符合
	经向	深色≥2	4-5
	纬向	深色≥2	4-5
6	水洗尺寸变化率(%) GB/T 8628-2013, GB/T 8629-2017, GB/T 8630-2013 【4N, 40℃, 悬挂晾干】		符合
	经向	≥-3.5	-0.4
	纬向	纬向含弹性纤维的弹性产品不考核	-2.5
以负号(-)表示尺寸减少(收缩), 以正号(+)表示尺寸增大(伸长)。			





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2502Z0068

第 4 页共 6 页

	合格品标准值及允差	实测值	单项判定
7	沾水等级(洗前)(级) GB/T 4745-2012		符合
	≥3-4	3-4	
8	防紫外线性能 GB/T 18830-2009		可称为“防紫外线产品”
	详见附页	详见附页	
9	甲醛含量(mg/kg) GB/T 2912.1-2009		符合
	B 类≤75	未检出	
	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(20mg/kg)。		
10	pH 值 GB/T 7573-2009【萃取液: 0.1mol/L KCl 溶液, 萃取液温度: 25℃】		符合
	B 类 4.0~8.5	7.5	
11	异味 GB 18401-2010 条款 6.7		符合
	无	无	
12	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) GB/T 17592-2011		符合
	禁用	未检出(详见附页)	
	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。		





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2502Z0068

第 5 页共 6 页

检验项目及测试方法	实测值	标准值及允差	评价
●防紫外线性能 — GB/T 18830-2009	透射比平均值 $T(UVA)_{AV}$: 0.00% 透射比平均值 $T(UVB)_{AV}$: 0.00% 紫外线防护系数平均值 UPF_{AV} : 1000+ 紫外线防护系数 UPF : >50	紫外线防护系数 $UPF > 40$ 透射比平均值 $T(UVA)_{AV} < 5\%$	可称为“防紫外线产品” 标识: $UPF 50+$
检验检测专用章			
备注			



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2502Z0068

第6页共6页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定
●可分解致癌芳香胺染料 -GB/T 17592-2011				
化学文摘编号	致癌芳香胺名称			
92-87-5	联苯胺	未检出	≤20	符合
92-67-1	4-氨基联苯	未检出		
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出		
91-59-8	2-萘胺	未检出		
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出		
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出		
106-47-8	对氯苯胺	未检出		
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出		
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出		
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出		
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出		
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出		
101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出		
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出		
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出		
95-53-4	邻甲苯胺	未检出		
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出		
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出		
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出		
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出		
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出		
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出		
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			



*****报告结束*****