



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1842



中联品检（佛山）检验技术有限公司
United Testing Services (Foshan) Co., Ltd.


检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 8552434140



报告编号: ZLPJ24062341A

第 1 页, 共 2 页

客户信息	委托单位 : 惠州市蔚途防护科技有限公司 委托单位地址 : / 生产单位 : 梁行安新县羽绒制品制造有限公司
客户认定信息	样品描述 : 羽绒服+90 白鸭绒 样品数量 : 1 件+1 包 绒子含量 : 标称绒子含量: 90%白鸭绒
检验性质	委托检测 样品受理/测试开始日期: 2023-11-10, 报告签发日期: 2023-11-14
检验/判定依据	- GB/T 14272-2011 《羽绒服装》 羽毛羽绒的理化指标
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 14272-2011 羽毛羽绒的理化指标>相应的技术要求。
检验结果及单项判定	见下页。
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)  

批准:

黄晓韵

制单:

罗智敏

中联品检（佛山）检验技术有限公司 United Testing Services (Foshan) Co., Ltd.

广东省佛山市南海区西樵镇轻纺城南方技术创新中心二楼

2F, Nanfang Technology Innovation Center, Textile and Accessory city, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong

Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 <http://www.c-uts.cn>

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1842



中联品检（佛山）检验技术有限公司
United Testing Services (Foshan) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn
防伪码: 8552434140



报告编号: ZLPJ24062341A

第 2 页, 共 2 页

测试项目(计量单位) [样品标识]	测试方法 (参数说明)	技术要求 (备注)	测试结果	判定
✓ [成衣填充物]				
蓬松度 (cm)	GB/T 14272-2011 附录 C.3 部分	≥ 14.0	15.2	合格
耗氧量 (mg/100g)	GB/T 14272-2011 附录 C.7 部分	≤ 10.0	4.8	合格
清洁度 (mm)	GB/T 14272-2011 附录 C.6 部分	≥ 450	890	合格
气味等级 (级)	GB/T 14272-2011 附录 C.8 部分	≤ 2	1	合格
✓ [绒包]				
含绒量 (%)	GB/T 14272-2011 附录 C.2 部分	≥ 87.0	92.4	合格
绒子含量 (%)	GB/T 14272-2011 附录 C.2 部分	≥ 81.0	84.3	合格
备注				
1. 本报告中检测项目均在相应的标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 2. 检测结果仅对来样负责。 3. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。 4. 除非客户要求, 本报告不提供测量结果的不确定度。 5. CMA 未授权所检项目, 不具有对社会证明作用。 6. 此报告代替 ZLPJ24062341, 原报告作废。				

===== 检测报告结束 =====

中联品检（佛山）检验技术有限公司 United Testing Services (Foshan) Co., Ltd.

广东省佛山市南海区西樵镇轻纺城南方技术创新中心二楼

2F, Nanfang Technology Innovation Center, Textile and Accessory city, Xiqiao, Nanhai District, Foshan, Guangdong

Tel: (86 757)86850633/86806656 Fax: 86850633 <http://www.c-uts.cn>

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

