




201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709




检测报告

TEST REPORT



广东广统检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre





注 意 事 项

1. 报告无加盖检验单位“检验检测专业章”无效。
2. 复印报告未重新加盖检验单位“检验检测专业章”无效。
3. 报告无批准人签名无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起尽快向检验单位提出。
6. 检测结果仅对所检样品有效。

Points for Attention

1. No report is valid without inspector's seal.
2. No copy test report is valid without inspector's seal restamped in red.
3. No report is valid without signature of approver.
4. This report is invalid if something has been altered.
5. If there is any objection concerning the report, it is required that the objection should be raised to the center as soon as possible from the issuance date of the report.
6. The result is only valid for the tested sample.



广东广纺检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre



201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

地址：广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-61302688 Fax: 020-32053910
地址：广州市昌岗东路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122
报告防伪查询网址: report.gzfzs.com

检测报告

TEST REPORT

编号(NO.): 18F11075

防伪码: EMB2-1L52-T9



第 1 页 共 6 页

委托单位	惠州市福岛服装有限公司 地址：广东省惠州市惠城区水口街道办惠兴路31号		检验类别	委托检验
生产单位	-----		商标	-----
客户认定 信息	皮肤衣梭织面料 颜色：黄色 样品状态：正常 产品等级：一等品 样品数量：贰块各200cm×幅宽 安全技术类别：C类			
收样日期	2018.10.23	报告签发日期	2018.10.31	
检测及判定依据	FZ/T 81007-2012 单、夹服装 GB/T 21295-2014 服装理化性能的技术要求 GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范			

检测结果及结论

检 验 项 目	判 定 依 据	判 定
面料纤维成分	-----	-----
水洗尺寸变化率	FZ/T 81007-2012	符合
耐皂洗色牢度	FZ/T 81007-2012	符合
耐摩擦色牢度	FZ/T 81007-2012	符合
耐汗渍色牢度	FZ/T 81007-2012	符合
耐水色牢度	FZ/T 81007-2012	符合
耐光色牢度	FZ/T 81007-2012	符合
接缝性能	FZ/T 81007-2012	符合
拒水性能	GB/T 21295-2014	符合
甲醛含量	GB 18401-2010 (C类)	符合

检验结果详见2-6页。

备注	1. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。
	2. 检测结果的不确定度（必要时填写）----- 3. * “防紫外线性能”项目分包至广州其他实验室。

杨梅
批准：（教授级高级工程师）

孙岳珍
审核：（高级工程师）

邓凤玲
主检：（高级工程师）



广东广纺检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

地址：广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-61302688 Fax: 020-32053910
地址：广州市昌岗东路271号
Add: No.271, ChangGang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122
报告防伪查询网址: report.gzfzs.com

编号(NO.): 18F11075

续上

第 2 页 共 6 页

检 验 项 目	判 定 依 据	判 定
pH值	GB 18401-2010 (C类)	符合
异味	GB 18401-2010	符合
禁用偶氮染料	GB 18401-2010	符合
防紫外线性能	GB/T 18830-2009	可称为“防紫外线产品”





广东广纺检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre



201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

地址：广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-61302688 Fax: 020-32053910
地址：广州市昌岗东路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122
报告防伪查询网址: report.gzfzs.com

检测报告

TEST REPORT

编号(NO.): 18F11075

第 3 页 共 6 页

检验项目及测试方法	实测值	一等品标准值及允差
● 面料纤维成分 (%) — FZ/T 01057.2-2007 — FZ/T 01057.3-2007 — FZ/T 01057.4-2007 — FZ/T 01095-2002	锦纶: 91.6 氨纶: 8.4	-----
● 水洗尺寸变化率 (%) — GB/T 8629-2017 (4N 40℃, 挂干)	经向: -1.9 纬向: -1.1	≥-2.5 ≥-2.0
● 耐皂洗色牢度 (级) — GB/T 3921-2008 (方法A 40℃)	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -锦纶 4-5	≥3-4 ≥3-4
● 耐干摩擦色牢度 (级) — GB/T 3920-2008 耐湿摩擦色牢度 (级) — GB/T 3920-2008	经向: 4-5 纬向: 4-5 经向: 4-5 纬向: 4-5	≥3-4 ≥3
● 耐汗渍色牢度 (级) — GB/T 3922-2013	酸液 变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -锦纶 4-5 碱液 变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -锦纶 4-5	≥3-4 ≥3-4 ≥3-4 ≥3-4
● 耐水色牢度 (级) — GB/T 5713-2013	变色 4-5 沾色 -棉 4-5 -锦纶 4-5	≥3-4 ≥3-4
● 耐光色牢度 (级) — GB/T 8427-2008 (方法3)	>4	深色 ≥4
● 接缝性能 (cm) — FZ/T 81007-2012附录A (负荷: 100N)	纬纱滑移: 0.3 经纱滑移: 0.3	≤0.6
● 拒水性能 (级) — GB/T 4745-2012	4	≥4

备注

1. 本报告中的纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。
2. 以负号 (—) 表示尺寸减少 (收缩), 以正号 (+) 表示尺寸增大 (伸长)。
3. 送检样品的单位面积质量约为58g/m²。





广东广纺检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

编号(NO.): 18F11075

第 4 页 共 6 页

地址: 广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-61302688 Fax: 020-32053910
地址: 广州市昌岗东路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122
报告防伪查询网址: report.gzfzs.com

检验项目及测试方法	实测值	一等品标准值及允差
● 甲醛含量 (mg/kg) — GB/T 2912.1-2009	未检出	C类≤300
● pH值 — GB/T 7573-2009 (萃取液:0.1mol/L KCL溶液)	6.4	C类4.0~9.0
● 异味 — GB 18401-2010	无	无



备注 甲醛含量: 未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(20mg/kg)。



广东广纺检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre



201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

地址：广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-61302688 Fax: 020-32053910
地址：广州市昌岗东路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122
报告防伪查询网址: report.gzfzs.com

检测报告

TEST REPORT

编号(No.): 18F11075

第 5 页共 6 页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)
● 可分解芳香胺染料(禁用偶氮染料) -GB/T 17592-2011			
化学文摘编号	可分解芳香胺染料名称		
92-87-5	联苯胺	未检出	≤ 20
92-67-1	4-氨基联苯	未检出	
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出	
91-59-8	2-萘胺	未检出	
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出	
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
106-47-8	对氯苯胺	未检出	
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出	
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
95-53-4	邻甲苯胺	未检出	
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出	
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出	
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出	
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出	
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出	
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。		







广东广纺检测计量技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., Ltd.
广州市无纺布产品质量检验中心
Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

地址：广州市黄埔区科学城科研路16号
Add: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China
Tel: 020-61302688 Fax: 020-32053910
地址：广州市昌岗东路271号
Add: No.271, Chang Gang Road(E), Guangzhou, China
Tel: 020-84019916 Fax: 020-84018122
报告防伪查询网址: report.gzfzs.com

编号(No.): 18F11075

第 6 页共 6 页

检验项目及测试方法	实测值	标准值及允差	判定
● 紫外线防护系数 — GB/T 18830-2009	T(UVA) _{AV} 平均值(%) : 2.36 T(UVB) _{AV} 平均值(%) : 1.84 UPF _{AV} : 50.4 UPF: >46	UPF > 40 T(UVA) _{AV} < 5%	可称为“防紫外线产品” 标识: 40+



备注	-----
----	-------

广东广纺检测计量技术股份有限公司 (证券简称: 广纺检测)

广州市无纺布产品质量检验中心 (证券代码: 871505)

简介

我司(原广州纺织服装研究院有限公司)下设纺织品检验中心、无纺布产品质量检验中心、土工材料检验中心,属第三方纤维、纺织品、服装、箱包、无纺布及土工合成材料的专业检测机构,业已通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认可及广东省质量技术监督局的计量认证(CMA)评审,并通过与亚太及国际实验室认可合作组织(APLAC及ILAC)的互认,取得了美国、日本、澳大利亚、新加坡、新西兰、香港、台湾等国家和地区实验室认可组织的认可。可为客户贸易出证、产品质量评价、成果鉴定等提供有法律效力的公证数据。2017年5月16日我司正式挂牌新三板。

本中心技术力量雄厚,拥有多名中高级职称的专业技术检测人员,所有检测人员都经过专业技术培训。本中心建立了完善的质量管理和质量保证体系,以保证检测数据的准确性、公正性、权威性。

本中心检测设备先进,检测项目齐全,已开展并通过认可的产品检测项目有:1 各类纤维、纱线、面料、服装、服饰、床上用品、箱包、无纺布等产品的各项物理、化学、环保指标的检测;2 无纺土工布、编织土工布、土工膜、塑料土工格栅、塑料排水板等各类土工合成材料的各项物理、水利性能指标的检测。

本中心将竭诚为客户提供热忱、全面的专业测试服务。

测试中心地址: 广州市黄埔区科学城科研路16号

电话: 020-61302688

客户服务地址: 广州市海珠区昌岗东路271号

电话: 020-84019916

邮编: 510663

传真: 020-32053910

邮编: 510260

传真: 020-84018122

A Brief Introduction to

Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., LTD. (Securities abbreviation: GTM)

Guangzhou Nonwovens Quality Testing Centre

(Securities code: 871505)

As a trusted partner, Guangdong Textile Testing and Measuring Technology Co., LTD.(GTM, merged with Guangzhou Textiles & Garments Research Institute Co., LTD.) with its textile testing center, nonwovens quality testing center and geoproduct testing center, endeavors to provide innovative solutions that go beyond simple compliance with regulation and product standards, reducing risk, improving performance and promoting sustainable development, as well as testing and technical support of a wide range of consumer goods, building and construction products throughout the life cycle. Our services cover fibers, textiles, garments, non-woven fabrics, geotextiles etc. GTM is accredited by major national and international organizations, which include China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), China Metrology Accreditation(CMA) by Administration of Quality and Technology Supervision of Guangdong Province, and recognized by Accreditation Committee for Laboratories of America, Japan, Australia, Singapore, New Zealand, Hongkong and Taiwan regions via Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation(APLAC) and International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC). Legally authorized notarization data can be provided regarding trading, product quality assessment, authentication and verification for scientific and technical achievements. Our company officially listed New OTC Market on May 16, 2017.

Our expert services comply with both national and internationally accepted regulatory requirements. Our experienced personnel, who work in fully equipped state-of-the-art laboratories with effectively running quality management and assurance system, can meet all of your safety and performance testing needs, whether they are mechanical, physical or chemical, and deliver accurate, impartial and authoritative test data.

Our services range from physical, chemical and eco friendly covering test fibers, yarns, fabrics, apparels, beddings and non-woven to physical and water conservancy characteristic of geosynthetics and geocomposites made of non-woven geotextiles and geomembrance, plastic woven film yarn geotextiles, plastic geogrids, plastic drain plate, etc.

GTM endeavors to provide overall and professional service to clients.

Test Center Department:

Address: No.16, Keyan Road, Science city, Huangpu District, Guangzhou, China.

Post No.:510663

Telephone: 020-61302688

Fax No.: 020-32053910

Clients Service Department:

Address:No.271,Changgangdong Road,Guangzhou,China.

Post No.:501260

Telephone: 020-84019916

Fax No.: 020-84018122