



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

防伪码: Q6ME

防伪查询网址:

<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



No:2410Z0130

第 1 页共 5 页

检验类别	委托检验				
客户认定信息	委托单位:惠州市蔚途防护科技有限公司 地址/电话: ----			商标: -----	
	生产单位: 惠州市蔚途防护科技有限公司				
	样品名称: 蓝色夏季工作服面料 (梭织) 颜色: 橙色, 样品数量: 100cm×幅宽 材料成分:100%棉 产品等级: 一等品, 安全技术类别: GB 18401 B 类, 样品状态: 正常				
收样日期	2024-10-23	检验检测日期	2024-10-23 ~ 2024-10-25	报告签发日期	2024-10-27
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 FZ/T 81007-2022 单、夹服装(一等品) GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类) GB/T 18885-2020 生态纺织品技术要求(直接接触皮肤用品) 客户要求				
综合检测结论	-----				
检验结果	检验结果详见下页。				
					
备注	本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)				
报告免责声明	1.报告书未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 2.对委托送检结果有异议的,应于报告书送达之日起十五日内提出。 3.检测结果仅对所检样品有效。 4.客户提供的信息(包括样品信息),本机构不对其真实性负责。				

批准: 孙岳珍 (高级工程师)



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2410Z0130

第2页共5页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量	GB/T 29862-2013	符合
2	单位面积质量	客户要求	符合
3	线密度	客户要求	符合
4	织物密度	客户要求	符合
5	耐皂洗色牢度	FZ/T 81007-2022	符合
6	耐干摩擦色牢度	GB/T 18885-2020	符合
7	耐汗渍色牢度	GB/T 18885-2020	符合
8	甲醛含量	GB 18401-2010	符合
9	pH 值	GB 18401-2010	符合
10	异味	GB 18401-2010	符合
11	可分解致癌芳香胺染料	GB 18401-2010	符合

备注：----,不判定

批准： 孙岳珍（高级工程师）

3-08-01





检测报告

TEST REPORT



No: 2410Z0130

第 3 页共 5 页

一等品标准值及允差		实测值	单项判定
1	纤维含量(%) FZ/T 01057.2-2007, FZ/T 01057.3-2007, FZ/T 01057.4-2007, GB/T 2910.11-2009		符合
	棉: 100	棉: 100	
1. 纤维含量百分率是指结合公定回潮率计算的含量百分率。 2. 根据标准 GB/T 4146.1-2020 《纺织品 化学纤维 第 1 部分: 属名》, “涤纶”属于“聚酯纤维”的一种, 建议标称为“聚酯纤维”。			
2	单位面积质量(g/m ²) GB/T 4669-2008 【方法 5】		符合
	170(±5%) (客户要求)	171	
3	线密度 GB/T 29256.5-2012 A 法		符合
	经纱 32 ^s (±5%)	32.4 ^s (18.2tex)	
	纬纱 32 ^s (±5%)	31.6 ^s (18.7tex)	
	(客户要求)		
4	织物密度(根/英寸) GB/T 4668-1995 方法 A		符合
	经向 130(±5%)	136.4	
	纬向 70(±5%)	66.6	
	(客户要求)		
5	耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】		符合
	变色 ≥3-4	4-5	
	沾色 棉 ≥3-4	4-5	
	聚酯纤维 ≥3-4	4-5	
6	耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008		符合
	经向 ≥4	4-5	
	纬向 ≥4	4-5	
	(直接接触皮肤用品)		





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
CNAS TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2410Z0130

第 4 页共 5 页

一等品标准值及允差

实测值

单项判定

7 耐汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013

符合

变色(酸)		≥3-4
沾色(酸)	棉	≥3-4
变色(碱)		≥3-4
沾色(碱)	棉	≥3-4

4-5
4-5
4-5
4-5

(直接接触皮肤用品)

8 甲醛含量(mg/kg) GB/T 2912.1-2009

符合

B 类≤75

未检出

未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(20mg/kg)。

9 pH 值 GB/T 7573-2009 【萃取液: 0.1mol/L KCl 溶液, 萃取液温度: 26℃】

符合

B 类 4.0~8.5

7.8

10 异味 GB 18401-2010 条款 6.7

符合

无

无

11 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) GB/T 17592-2011

符合

禁用 未检出(详见附页)

未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。





广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2410Z0130

第 5 页共 5 页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定		
●可分解致癌芳香胺染料 -GB/T 17592-2011						
化学文摘编号	致癌芳香胺名称					
92-87-5	联苯胺	未检出	≤20	符合		
92-67-1	4-氨基联苯	未检出				
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出				
91-59-8	2-萘胺	未检出				
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出				
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出				
106-47-8	对氯苯胺	未检出				
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出				
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出				
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出				
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出				
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出				
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出				
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出				
101-14-4	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	未检出				
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出				
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出				
95-53-4	邻甲苯胺	未检出				
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出				
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出				
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出				
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出				
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出				
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出				
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。					





*****报告结束*****