



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



201819121997



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT

防伪查询网址：

<http://report.gzfzs.com:821/Login.aspx>



No:2203Z0185

第 1 页 共 5 页

委托单位	惠州市蔚途防护科技有限公司 地址/电话：惠州市惠城区水口青边村晟豪国际制造园2栋6楼			检验类别	委托检验	
生产单位	际华三五四三针织服饰有限公司			商标		
客户认定信息	(德邦)塔丝隆梭织布 颜色：蓝色， 样品数量：150cm×幅宽 材料成分：100%锦纶 样品状态：正常					
收样日期	2022-03-30	检验检测日期	2022-03-30 ~ 2022-04-01		报告签发日期	2022-04-02
检测及判定依据	GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识 客户要求					
综合检测结论	-----					
检验结果	检验结果详见下页					
备注	1.报告书未加盖检测单位检验检测专用章无效。 2.本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 3.本实验室对客户所提供相关信息的真实性无法全部核实,不承担由此引起的相应责任。					

批准： 孙岳珍(高级工程师)



广东广纺检测技术股份有限公司
Guangdong Textile Testing Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1709

检测报告

TEST REPORT



No:2203Z0185

第2页共5页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	纤维含量	GB/T 29862-2013	符合
2	线密度	-----	-----
3	单位面积质量	-----	-----
4	幅宽	-----	-----
5	耐皂洗色牢度	客户要求	符合
6	耐干摩擦色牢度	客户要求	符合
7	耐湿摩擦色牢度	客户要求	符合
8	耐汗渍色牢度	-----	-----
9	耐水色牢度	客户要求	符合
10	耐光色牢度	客户要求	符合
11	水洗尺寸变化率	客户要求	符合
12	起球	客户要求	符合
13	撕破强力	-----	-----
14	甲醛含量	客户要求	符合
15	pH 值	客户要求	符合
16	可分解致癌芳香胺染料	客户要求	符合

备注: -----, 不判定

批准: 孙岳珍 (高级工程师)





检测报告

TEST REPORT



No:2203Z0185

第3页共5页

	客户要求	实测值	单项判定
1	纤维含量(%) FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007 锦纶: 100	锦纶: 100	符合
2	线密度 GB/T 29256.5-2012 A 法 经纱 纬纱	7.8tex (70.2D) 20.1tex(180.9D)	-----
3	单位面积质量(g/m ²) GB/T 4669-2008	150	-----
4	幅宽(cm) GB/T 4666-2009	145.7	-----
5	耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008 【方法 A(1), 40℃】 变色 沾色 棉 锦纶	≥4 4-5 ≥4 4-5 ≥4 4-5	符合
6	耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008 经向 纬向	≥4 4-5 ≥4 4-5	符合
7	耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008 经向 纬向	≥2-3 4-5 ≥2-3 4-5	符合
8	耐汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013 变色(酸) 沾色(酸) 棉 锦纶 变色(碱) 沾色(碱) 棉 锦纶	4-5 4-5 4 4-5 4 3-4	-----





检测报告

TEST REPORT



No:2203Z0185

第 4 页共 5 页

	客户要求	实测值	单项判定
9 耐水色牢度(级) GB/T 5713-2013			符合
变色	≥4	4-5	
沾色	≥4	4-5	
棉	≥4	4	
锦纶	≥4	4	
10 耐光色牢度(级) GB/T 8427-2008 【方法 3】			符合
	≥4	>4	
11 水洗尺寸变化率(%) GB/T 8628-2013, GB/T 8629-2017, GB/T 8630-2013 【4N, 40℃, 悬挂晾干】			符合
经向	-2.5~+1.5	-1.1	
纬向	-2.5~+1.5	-0.6	
以负号（-）表示尺寸减少（收缩），以正号（+）表示尺寸增大（伸长）。			
12 起球(级) GB/T 4802.1-2008 【压力 490cN, 起毛次数: 10 次, 起球次数: 50 次】			符合
	≥3-4	4	
13 撕破强力(N) GB/T 3917.2-2009			-----
经向	-----	33	
纬向	-----	24	
14 甲醛含量(mg/kg) GB/T 2912.1-2009			符合
	≤75	未检出	
未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(20mg/kg)。			
15 pH 值 GB/T 7573-2009 【萃取液: 0.1mol/L KCl 溶液, 萃取液温度: 22℃】			符合
	4~7.5	6.6	
16 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) GB/T 17592-2011			符合
	禁用	未检出(详见附页)	
未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			





检测报告

TEST REPORT



No:2203Z0185

第5页共5页

检验项目及测试方法		实测值 (mg/kg)	技术要求 (mg/kg)	本项判定
●可分解致癌芳香胺染料 -GB/T 17592-2011				
化学文摘编号	致癌芳香胺名称			
92-87-5	联苯胺	未检出	≤20	符合
92-67-1	4-氨基联苯	未检出		
95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	未检出		
91-59-8	2-萘胺	未检出		
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出		
99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出		
106-47-8	对氯苯胺	未检出		
615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出		
101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出		
119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出		
119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出		
838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出		
120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出		
101-14-4	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	未检出		
101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出		
139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出		
95-53-4	邻甲苯胺	未检出		
95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出		
137-17-7	2,4,5-三甲基苯胺	未检出		
90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出		
95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出		
87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出		
60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出		
备注	未检出表示检测结果低于检测标准的测定低限(5mg/kg)。			





*****报告结束*****